

アルカリ除去型エッチングレジスト **104F FAST DRY BLACK**

「104F」は、一連のエッチング液に耐える耐酸レジストインキ。
薄いアルカリ溶液で溶解して、完全な除去性が特長です。
特に完全自動化ラインに適合するように開発されたインキです。

一般的特性

- 1．塩化第二銅の自動化ラインに適合し、塩化第二銅液に充分耐えます。
- 2．完全なインキの除去性（2～3%の苛性ソーダ溶液）
- 3．印刷時の“ぼやけ”“広がり”が最小で印刷精度が優れています。
- 4．版上では安定性が良く、乾燥炉内において熱吸収性が良い。
- 5．検査がしやすいように、新しい色を注意深く選定してあります。

インキの粘度

印刷適正粘度より約 5% 高くして製造供給していますので、個々の条件に合わせて調整してください。

11N Thinner 通常乾燥用

12F Thinner 速乾用

13S Thinner 遅乾用

スクリーン：230～250 メッシュのモノフラメントポリエステルスクリーンをお勧めします。

乾燥条件：

常 温	30 分	熱風循環炉 80	4 分
赤外線 80	2 分	熱風循環炉 120	2 分～1.5 分
赤外線 120	1 分		

レジスト除去：1～5% 苛性ソーダ溶液、10% 炭酸ナトリウム溶液

版 洗 淨：スクリーンウォッシュ No.52 をお勧めします。