

## 960 シリーズ Touch-up Paints (修正インキ)

---

---

このシリーズには、アルカリ可溶型と溶剤可溶型の 2 種類があります。いずれも耐酸又は耐メッキ用のレジストのピンホールやその他の破損個所を埋めるのに使用します。薄めたレジストの代わりに、この修正用インキを使用する利点は、その乾燥速度に有ります。回路を検査し破損個所やピンホールにインキを塗りこみますと、もう一度乾燥工程を通さなければなりません。しかし修正インキを使えば基板は数分以内にそのままエッチングやメッキ工程に入れられます。

### **960 & 964 Alkali Solble Red (アルカリ可溶型 赤)**

本品は、100 シリーズエッチング及び 110 シリーズエッチングメッキレジストをベースにして作られています。100 シリーズ及び 110 シリーズインキに使用できるだけでなく、アルカリ可溶ドライフィルム、フォトレジストにも使用できます。

希釈液 : 15FF Thinner

乾燥 : 常温 5分      60~80°C 1/2分

### **962 Solvent Solble Blue (溶剤可溶型 青)**

この溶剤可溶型修正インキは、メッキレジストの修正に適しており、スルホール基板の製造に一般に使用されている層の全てに使用できます。

本品は又、殆どの溶剤可溶型フォトレジストにも使用できます。除去は通常の溶剤剥離工程と同じやり方です。

希釈液 : 16FF Thinner

乾燥 : 常温 5分      60~80°C 1/2分

希釈には専用希釈液をお使い下さい。