

# SPL AT TECHNICAL DATA SHEET

## 1 液性 溶剤 蒸発型 ラッカーインク

密着力と隠ぺい力に優れた、光沢仕上げのスクリーン印刷用インクです

対象用途	漆器、木材、紙、プラスチック、金属塗装面など
仕上がり	光沢仕上げ（グロス）
推奨メッシュ	ポリエステル / ナイロン 50 ~ 250 メッシュ ※シルバー / ゴールドは粗目を推奨
推奨乳剤	耐溶剤性乳剤 YK-100、YK-101
希釈剤	標準 SPL-180 シンナー / 遅乾 SPL-182 シンナー 添加量：1% ~ 10%以内 ※添加量が多い場合インク性能が低下します
乾燥	自然乾燥 20 ~ 40 分 ※熱風での強制乾燥も可
洗浄	SPL-184 シンナー / 他 洗浄用溶剤
保存方法	18 ~ 30°C 密閉して高温多湿 / 直射日光を避けて保存



SPL-AT-LF-100  
Vermillion  
(バーミリオン)



SPL-AT-LF-104  
Red  
(レッド)



SPL-AT-108  
Maroon( マルーン)  
在庫限り廃番



SPL-AT-109  
Permanent Red  
(パーマネントレッド)



SPL-AT-111  
Black  
(ブラック)



SPL-AT-112  
White  
(ホワイト)



SPL-AT-LF-130  
Yellow  
(エロー)



SPL-AT-139  
Majestic Yellow  
(エロー)



SPL-AT-LF-144  
Green  
(グリーン)



SPL-AT-LF-149  
Permanent Green  
(パーマネントグリーン)



SPL-AT-156  
(群青)  
在庫限り廃番



SPL-AT-LF-159  
Permanent Blue  
(パーマネントブルー)



SPL-AT-162  
Violet  
(バイオレット)




SPL-AT-166  
Magenta  
(マゼンタ)



SPL-AT-170  
Clear  
(クリア)



SPL-AT-262  
Tinting Red  
(レッド)



SPL-AT-7000  
(シルバー)



SPL-AT-7070-2  
(ゴールド)




SPL-AT-7100  
(シルバー)




SPL-AT-7200  
(ゴールド)



SPL-AT-7201  
(ゴールド)



SPL-AT-7250  
(ゴールド)



SPL-AT-7300  
(シルバーゴールド)

※カラーは全て電子データによるイメージです。実際のインクカラーと異なる場合があります。



YOSHIKAWA CHEMICAL

販売元：吉川化工株式会社

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6-27

TEL 06-6266-2251

FAX 06-6266-2254

E-Mail info@yoshikawa-chemical.co.jp

吉川化工株式会社（以降、総称して当社と記載）は本資料に記載された情報について、その正確性、特定の用途への適合性、またはその情報を使用して得られた結果についていかなる種類の表明、保証、または賠償責任も負いません。本情報の一部は、小規模な機器を用いた実験室での作業から得られたものであり、大規模な機器で得られる性能や特性を示すものではありません。典型的な値や範囲の記載がない値は、最小または最大の特性を示すものではありません。特性の範囲や最小/最大の仕様についてはお問い合わせください。加工条件によっては材料の特性が情報に記載されている値から変化する場合があります。当社はおお客様のプロセスまたは最終用途に対する当社製品または本情報の適合性についていかなる保証も行いません。また、本情報の使用および製品の使用または取り扱いから生じるすべてのリスクと責任は、お客様が負うものとし、当社は本情報または本情報に反映されている製品に関して、商品性および特定目的への適合性の黙示的・明示的保証ならびにいかなる保証も行いません。本資料は、特許権者の許可なく、特許発明の実施を許可、推奨、または誘引するものではありません。