

YK-950

Feature

1. 従来品に対し高レベルの**落版性**を実現。紗枠**コスト削減**が可能となりました。
2. **耐溶剤性及び耐水性の両方**を兼ねそろえた感光乳剤
3. **増膜性・感度**もよく作業性に優れた乳剤です。

Usage

1. 付属ジアソ 6g を 30～40℃の蒸留水 94g で溶解し、添付顔料を加え#420 以上のスクリーンで濾過する。
2. 1 の溶液を乳剤 900g に加えムラ無く攪拌し#420 以上のスクリーンで濾過する。
3. 約 12 時間脱泡後、製版を行う。
4. 塗布後 40℃以下の乾燥器で十分に乾燥を行う。
5. 製版条件毎に適正露光値を算出し露光を行う。

Spec & Data

最良解像値：40 μ m (テトロン黄 270 乳剤厚 10 μ m条件下)

粘度：8,500 $\pm$ 2000mPa $\cdot$ s (20℃条件下)

固形分：43.1%

剥離特性：可能

ライフ：ジアソ未混合時 6ヶ月(15～25℃条件下)


ジアソ混合時 1ヶ月(15～25℃条件下)

PS版 1ヶ月(暗所 10～25℃ 湿度 50%以下 条件下)

ジアソ 6ヶ月(未開封 暗所 冷蔵保管 0～10℃)

最適光量：600mJ (テトロン黄 270 乳剤厚 10 μ m条件下)

YK-950



正規代理店：吉川化工株式会社

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 1-6-27

TEL：06-6266-2251 FAX：06-6266-2254

〒101-0011 東京都千代田区神田小川町 2-10-4

TEL：03-3294-5051 FAX：03-3294-5055

製造元：株式会社栗田化学研究所

〒175-0081 東京都板橋区新河岸 2-5-9

TEL：03-3930-5351 FAX：03-3930-5250