



AVIENT™

製品特長

- ・低粘性セミグロス調のクリアプラスゾルインク
- ・柔軟なストレッチ性があります
- ・トップコートとして使用するとデザインにアクセントを与えます
- ・フロッキーの接着剤としてご使用頂く事もできます

テクニカルアドバイス

- ・クリアに UnionInk プラスチゾルインクを混ぜて使用頂くと好きなカラーでプリントする事ができます
- ・フロッキーの接着には、86 ～ 110t/in のメッシュに膜厚 200 μ m の乳剤膜厚で製版されたスクリーンを使い 70° のスキージでプリントする事をお勧めします
- ・接着性向上には K2940 HUGGER CATALYST を 1 ～ 5% 添加してください ポットライフ (4 ～ 8 時間) 以内に使い切るようにしてください

特有の注意事項

- ・生インクは琥珀色です 熱硬化により透明になります
- ・乳剤膜厚やインクの塗布量により立体感が異なります
- ・インクが付着した道具や物を長時間放置したあと洗浄した場合、稀に残渣が残ります

製品ラインナップ

品名

K2470 INFINITE FX THERMO-LINE CLEAR


TDS テクニカルデータシート



推奨生地と隠ぺい力

C: コットン

隠ぺい力: 透明



推奨メッシュ

86 ～ 230 メッシュ

印刷デザインにより調節する



推奨乳剤

耐溶剤性乳剤 YK100、YK101、YK920 等



推奨スキージ

硬度 60 ～ 70°

60° / 90° / 60° 3 層

形状 スクエア、シャープなエッジ



硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 105°C

完全乾燥温度 150 ～ 160°C

時間 60 ～ 90 秒程度



主な添加剤

着色 UnionInk プラスチゾルカラーインク
0 ～ 40% 色合いにより調整



推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



保存方法

18 ～ 32°C

高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせください