



製品特長

- ・ PLUE F666 EF PHOSPOR GREEN (蓄光) とは異なる新しい蓄光プラスチックインクが登場
- ・ インクが光を蓄え、夜間 / 暗闇で発光します
- ・ K2550 INFINITE FX GLOW-IN-DARK は短期高輝度型の蓄光 / 夜光インクです

テクニカルアドバイス

- ・ 蓄光 / 夜光性能は淡色生地にプリントすることで最も性能を発揮します
- ・ 濃色生地の場合は淡い色のインクをアンダープリントして、その上に GLOW-IN-DARK をプリントしてください
- ・ 過剰な乾燥温度、過剰な乾燥時間は性能の低下や不具合を引き起こす可能性があります

製品ラインナップ

品名

K2550 INFINITE FX GLOW-IN-DARK

K2554 INFINITE FX INTENSE KOSMIC GLOW【日本未発売】


TDS テクニカルデータシート



推奨生地と隠ぺい力

C: コットン、TC: ポリコットン

隠ぺい力: 中 ※色により異なる



推奨メッシュ

86 ~ 160 メッシュ

印刷デザインにより調節する



推奨乳剤

耐溶剤性乳剤 YK100、YK101、YK920 等




推奨スキージ

硬度 60 ~ 70°

70° / 90° / 70° 3層

形状 スクエア、シャープなエッジ



硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 105°C

完全乾燥温度 150 ~ 160°C

時間 60 ~ 90 秒程度



主な添加剤

着色 UnionInk プラスチゾルカラーインク

0 ~ 5% 色合いにより調整

希釈 K2915 CURABLE REDUCER

0 ~ 5%



推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



保存方法

18 ~ 32°C

高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせください