



製品特長

- ・ふわっとしたスエード / ベルベットの質感を与える特殊効果プラスチゾルインクです
- ・UnionInk プラスチゾルインクを混ぜ合わせると好きなカラーのデザインを表現できます
- ・UnionInk NPSU シリーズの後継品です

テクニカルアドバイス

- ・立体的なデザインをプリントしたい場合には、ローメッシュのスクリーンに 200 ~ 400 μ m の乳剤膜厚で製版することをお勧めします
- ・乾燥温度と時間を調整することで独特の雰囲気表現がすることができます
- ・K2560 INFINITE FX SUEDE BASE に対しプラスチゾルインクを 30% まで添加する事ができます
- ・K2983 SUEDE ADDITIVE はプラスチゾルインクに対し、3 ~ 15% まで添加する事ができます
- ・より強いスエードの質感を表現したい場合は、K2560 INFINITE FX SUEDE BASE を推奨します


TDS テクニカルデータシート



推奨生地と隠ぺい力

C: コットン、TC: ポリコットン

隠ぺい力: 中 ※色により異なる



推奨メッシュ

86 ~ 160 メッシュ

印刷デザインにより調節する



推奨乳剤

耐溶剤性乳剤

厚膜製版用の乳剤

直間法フィルム (キャピラリーフィルム)




推奨スキージ

硬度 60 ~ 70°

60° / 90° / 60° 3 層

形状 スクエア、シャープなエッジ



硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 105°C

完全乾燥温度 150 ~ 160°C

時間 60 ~ 90 秒程度



主な添加剤

着色 UnionInk プラスチゾルカラーインク

0 ~ 30% 色合いにより調整



推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



保存方法

18 ~ 32°C

高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせください

製品ラインナップ

品名

K2560 INFINITE FX SUEDE BASE

K2983 SUEDE ADDITIVE 添加剤

製品概要

スエード質感を表現したい場合にお勧めです

極弱い～弱いスエード質感を表現したい場合にお勧めです