



AVIENT™

製品特長

- ・ ライクラ (Lycra)/ スパンデックス (Spandex) 等、伸縮性のある無染色ポリエステル生地に使用できます
- ・ プラスチゾルインクにストレッチ性能を与えます
- ・ 本製品は UNSE シリーズの後継品です

テクニカルアドバイス

- ・ 1 層目に単独でプリントすると、2 層目以降のインクに対してストレッチ性を増強させる事ができます
- ・ ベースに UnionInk プラスチゾルインクを混ぜて使用頂くとストレッチ性を増強したインクが作れます

特有の注意事項

- ・ 耐ブリードインクに混ぜる事はできません
- ・ 移染やブリードを促進させる恐れがあります
- ・ 耐水性乳剤のスクリーンは使用できません
インク成分と反応して目詰まりの恐れがあります

製品ラインナップ

品名

K2587 INFINITE FX STRETCH BASE

TDS テクニカルデータシート




推奨生地と隠ぺい力

P: ライクラ (lycra)/ スパンデックス (Spandex)

C: コットン

隠ぺい力: 中～高 ※色により異なる



推奨メッシュ

86 ～ 230 メッシュ

印刷デザインにより調節する



推奨乳剤

耐溶剤性乳剤

YK100、YK101、YK920 等




推奨スキージ

硬度 60 ～ 70°

70° /90° /70° 3 層

形状 スクエア、シャープなエッジ



硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 105°C

完全乾燥温度 150°C～ 160°C

時間 60 ～ 90 秒程度



主な添加剤

着色 UnionInk プラスチゾルカラーインク

0 ～ 35% 色合いにより調整

希釈剤 K2910 VISCOSITY BUSTER

0 ～ 1%



推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



保存方法

18 ～ 32°C

高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせください