



製品特長

- ・目詰まりの心配が無く、優れた接着性を発揮します
- ・ホイル箔・フロッキー・キャビアビーズ・スパンコール、布製ワッペンなどの接着にも使用いただけます

テクニカルアドバイス

- ・K2984 INFINITE FX FOIL ADHESIVE は生地に直接プリントしてください
- ・ブリードの心配がある場合は耐ブリードインクをアンダープリント / 仮乾燥した後にプリントしてください
- ・スクリーン乳剤膜厚 200 ミクロン、86 メッシュを推奨します
- ・柔らかいスキージ、ストロークは 1 回以上でプリントすることをお勧めします

特有の注意事項

- ・プリント中に過剰に熱を加えると不具合を誘発する恐れがあります
- ・期待する性能であるかどうかを確認してから使用してください

製品ラインナップ

品名


K2984 INFINITE FX FOIL ADHESIVE

TDS テクニカルデータシート



推奨生地と隠ぺい力

C: コットン、TC: ポリコットン、その他
隠ぺい力: 透明



推奨メッシュ

86 メッシュ
印刷デザインにより調節する



推奨乳剤

耐溶剤性乳剤 YK100、YK101、YK920 等
厚膜製版用の乳剤
直間法フィルム（キャピラリーフィルム）



推奨スキージ

硬度 70°
形状 スクエア



硬化乾燥温度と時間

仮乾燥 60 ~ 65°C
完全乾燥温度 160°C
時間 インク温度が上記に達する事



主な添加剤

着色 N/A
希釈 N/A



推奨洗浄剤

5500 シンナー、洗浄用シンナー



保存方法

18 ~ 32°C
高温多湿 / 直射日光を避け密閉して保管



SDS・コンプライアンス資料

販売店または吉川化工株式会社へお問い合わせください